

**%rel.**

**Luftfeuchte**

**Werte für die Holzausgleichsfeuchte (in % Holzfeuchte)**

<b>90 %</b>	21,1	21	21	20,8	20	19,8	19,3	
<b>85 %</b>	18,1	18	18	17,9	17,5	17,1	16,9	
<b>80 %</b>	16,2	16	16	15,8	15,5	15,1	14,9	
<b>75 %</b>	14,7	14,5	14,3	14	13,9	13,5	13,2	
<b>70 %</b>	13,2	13,1	13	12,8	12,4	12,1	11,8	
<b>65 %</b>	12	12	11,8	11,5	11,2	11	10,7	
<b>60 %</b>	11	10,9	10,8	10,5	10,3	10	9,7	
<b>55 %</b>	10,1	10	9,9	9,7	9,4	9,1	8,8	
<b>50 %</b>	9,4	9,2	9	8,8	8,6	8,4	8	
<b>45 %</b>	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7,1	
<b>40 %</b>	7,8	7,7	7,5	7,3	7	6,6	6,3	
<b>35 %</b>	7	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8	5,5	
<b>30 %</b>	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5	4,7	
<b>25 %</b>	5,4	5,3	5	4,8	4,5	4,2	3,8	
	<b>10°</b>	<b>15°</b>	<b>20°</b>	<b>25°</b>	<b>30°</b>	<b>35°</b>	<b>40°</b>	<b>Grad Celsius</b>