

Pflegeanweisung für geölte Holzböden

Allgemein:

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des Holz- und Parkettfußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei ca. +20° C und 55% rel. Luftfeuchte liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte (insbesondere bei Fußbodenheizung) muss mit einer Fugenbildung beim Parkett gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

In den ersten 14 Tagen nach der Oberflächenbehandlung sind Holzböden nur trocken zu reinigen und keine Teppiche zu legen. Möbel und andere Gegenstände sollten vorsichtig eingebracht werden.

Der direkte Kontakt mit Metallteilen und einem stark inhaltsstoffreichen Holz (z.B. Eiche/Gerbsäure) kann zu Verfärbungen führen - Filzgleiter verwenden.

Teppichunterlagen ("Rutschhemmer) müssen weichmacherfrei sein, ansonsten kann es zu einer Weichmacherwanderung in das Holz mit Schwarzverfärbung kommen. Bürostuhlrollen (nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden), Filzgleiter unter Möbeln und Stühlen müssen für geölte Böden geeignet sein (z.B. Weichmacherfrei).

Feuchtreinigung

Parkett absaugen, mit ca. 50 - 100 ml **ZWEIHORN Naturtrend Parketreiniger (NPR)** auf 10 Liter Wasser nebelfeucht wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da sonst der seidenmatte und rückfettende Schutzfilm entfernt wird!

Pflege / Auffrischung

Je stärker der Boden belastet und je häufiger gewischt wird, desto früher sollten Sie ihren Boden entweder mit **ZWEIHORN Naturtrend Ölauffrischer (NOA)** behandeln oder **Nachölen** (siehe unten). Der Ölauffrischer ist gebrauchsfertig und wird mit einem saugfähigen Tuchballen (Baumwolllappen) gleichmäßig aufgetragen. Nach ca. 90 Minuten kann die Fläche mit einem Baumwolltuch nachpoliert werden. Ohne Polieren trocknet der Naturtrend Ölauffrischer seidenmatt auf.

Wenig strapazierte Böden (zB. Schlafzimmer) können auch mit **ZWEIHORN Naturtrend Parkettpflege (NPP)** behandelt werden. Dazu das Produkt mit einem Lappen dünn auftragen und trocknen lassen. Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, muss die Fläche nachpoliert werden.

Nachölen

Empfehlung: 1 x jährlich

Bevor sich Gebrauchsspuren (Abnutzung/Grauverfärbung) zeigen muß die Oberfläche nachgeölt werden!

Dazu müssen Sie die Fläche zuerst saugen und feucht reinigen. Hierzu benutzen Sie den Parketreiniger (NPR) wie oben beschrieben.

Nach Trocknung über Nacht wird mit einem Baumwolllappen oder einer Einscheibenmaschine (Randbereiche mit dem Lappen ölen) das ursprünglich verwendete Öl (Naturtrend Projektöl NPO oder Naturtrend Hartöl NHO) **hauchdünn** und gleichmäßig aufgetragen. .

Nach dem Ölauftrag muß die ganze Fläche mit einem frischen Lappen oder einem weißen Pad möglichst schnell auspoliert werden.

Das Öl darf nicht antrocknen und es dürfen keine nassen Stellen aufrocknen!

(Nicht polierte / trockengeriebene Flächen führen zu Trocknungsverzögerung bzw. Klebrigkeit. Ein Nacharbeiten solcher klebrigen Ölschichten ist sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv und kann meist nur unter Verwendung von Lösemitteln erfolgen.)

Die Endhärte ist nach ca. 7 - 10 Tagen erreicht, in dieser Zeit darf der frisch geölte Boden nicht feucht gewischt werden.

Wichtiger Hinweis:

Ölgetränkte Lappen / Pads müssen ausgebreitet an der Luft getrocknet werden!

Es besteht Selbstentzündungsgefahr!

Trockene Lappen / Pads können mit dem Hausmüll entsorgt werden.